



1. Закалка в масле 920...950°C
 2. Старение 650...700°C (2...4 часа)
 охлаждение на воздухе.

Изм./Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ	Коновалов И.К.		
Проверил			
Нач. отдела			
И. контрол.			
Утвердил	Ильезин А.В.		

МТТ-000		Лит.	ИССОД	ИССЛТОВ
Модуль преобразовательный		Лист		Листов
Сталь 36НХТЮКрч28				2:1
ГОСТ 10994-74				

VR240(V)