КЧ-15-00/А



1. НВ 155..229
2. Неуказанные формовочные уклоны по ГОСТ 3212-57, радиусы закруглений 3мм.
3. Предельные отклонения размеров по $\overline{т}$ кл. су точности ГОСТ 2009-55.
4. Перекос по линии разъема до 2мм.
5. На поверхностях допускаются раковин. наибольшим измерением до 8мм, глубин. до 3мм в количестве не более 12 штук н отливку и не более 4 штук на поверхность.
6. Допускаются ситовидные раковин. поражающие донную поверхность до 20%.
7. Допускается усадочная раковина внутри утолщенной части, заключенной между поверхностями выпо ненными R40.
8. В месте подвода питания К допуск. ется выход тела до 5мм на всю ширину и толщину питателя или остаток от питателя до 8мм.
9. Дефекты превышающие, оговоренны пунктами 5,8, допускается исправля. заваркой.
10. В местах недоступных очистке в бар. доне допускается пригар.
11. На поверхности „Г" допускается рифленка.
12. Маркировать КЧ-15-00/А шрифт ПО-10 ГОСТ 2930-62 товарный знак завода №2 СТП 21.880-75.

„Согласовано"
Главный инженер предприятия
Карагандинские ТЭЦ
Черныш А.В
„19" марта 1981г.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КЧ-15-00/А
Разраб.	Колышева			6.III.81	Было МТ 2000/2600 Отливка
Пров.	Григорьев			6.III.81	
Т.контр.	Еремина			6.III.81	
Нач.кв.	Григорьева			6.III.81	Отливка 110Г13Л-I ГОСТ 2176-77
Н.контр.	Ерофеева			6.III.81	
Утв.	Ивашков			20.III.81	

Лит. | Масса | Масш.
1:5
Лист | Листов